

**KLEIBERIT®**

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

Adezivi PVAC (cu sau fara intaritor)

-intrebuințare universală atât pentru obținerea îmbinărilor de colț ale ferestrelor cât și pentru producerea plăcilor din lemn îmbinat.

KLEBIT 303

pentru încheieri rezistente la umiditate și supuse la solicitări mari

Domenii de utilizare:

- încheierea binalelor
- fabricarea pereților despărțitori ai elementelor de pereți
- confecționarea scărilor
- încheierea cepurilor și a dinilor trapezoidali de îmbinare în lungime
- încheierea lemnului de esență tare sau a speciilor exotice
- încheieri în CIF

**Proprietăți ale încheierii :**

- KLEBIT 303 . ca adeziv preparat dintr-o singură componentă . corespunde din punct de vedere al normativului DIN EN 204, grupei de solicitări D3
- ca adeziv preparat din două componente cu 5 % întăritor KLEBIT TURBO 303.5, corespunde grupei de solicitări D4
- rezistență ridicată la priza încheierii

Consum specific 100 - 150 g / m²

Timpi de presare

- la 20⁰ C cca. 15-20 min.
- la 80⁰ C cca. 2-4 min.

Se poate depozita la 20⁰ C cca. 1 an în ambalaj închis original.

Adezivul este asigurat la îngheț până la -30 °C

KLEBIT 314

Adeziv D-4 mono-component pentru încheieri rezistente la apă conform DIN/EN 204

Domenii de utilizare

- încheieri de ferestre și uși
- realizarea de pereți și elemente despărțitoare
- construcția de scări
- îmbinarea elementelor în din și sau cu cepuri și pene
- încheierea de lemn dur și tropical
- încheierea de plăci HPL (compozite)

Avantaje:

- nu necesită dozare și amestecare
- se pretează pentru încheieri la cald și la rece
- timpi scurți de presare în condițiile alimentării cu cildur
- adeziune fără marcarea/evidențierea rosturilor

Proprietățile încheierii:

- corespunde grupei D4 de solicitări, conform DIN/EN 204
- rosturi transparente de clei, nu atacă sculele

Consum specific 100 - 150 g / m²

Se poate depozita în ambalajul original nedesfășurat, la loc răcoros și ferit de îngheț, timp de circa 9 luni.