

**KLEIBERIT®**

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

Adezivi poliuretani monocompenți

- de zece ani folosiți cu succes, pentru obținerea unor calități superioare

Sistem de adezivi lipsiți de apă, care realizează îmbinarea printr-o gelifiere chimică care se realizează cu ajutorul umidității mediului ambiant. Datorită acestui fenomen chimic adezivul poate fi adaptat cu ușurință la condițiile extreme de variabile din producție.

PUR 501

Adeziv cu stabilitate mare la temperaturi și umiditate.

Domenii de utilizare:

- încheierea binalelor
- încheierea stratificată a lemnului sau a materialelor pe bază de lemn
- încheierea canturilor pentru mediu extern
- încheierea plăcilor de construcții minerale, materialelor ceramice, materialelor pe bază de beton, și a spumelor dure



Proprietăți ale încheierii:

- fuzul duroplastic al încheierii are rezistență la temperaturi ridicate precum și valori mari ale rezistențelor încheierii
- calitatea încheierii corespunde grupei de solicitări D4 conf. DIN/EN 204 (certificat de încercări al Institutului de tehnică ferestrelor).

Consum specific: 100 - 200 g / m², funcție de material.

Timp deschis: Ca. 20 - 25 min. la 20 °C. Prin temperaturi ridicate ale mediului ambiant, umiditate relativă a aerului ridicată sau prin administrarea de umiditate acest timp se scurtează.

Timp de presare: Timpul este puternic influențat de temperatură și de umiditate.

Ca valori aproximative se pot lua:

- la 20 °C cca. 60 min
- la 40 °C cca. 30 min
- la 60 °C cca. 10 min

Se poate depozita la 20°C cca. 9 luni în ambalaj închis original

SUPRATAC 569.0

Adeziv poliuretanic monocomponent pentru îmbinarea materialelor diferite: lemn, plastic, metal și materiale minerale.

- rezistența încheierii foarte bună
- rezistența la umiditate D4
- volum de umplere foarte mare
- timp deschis scurt
- timpi scurți de presare